



Den Braven

Rugvulling-PE gesloten cel

Rugvulling uit PE-schuimstof voor voegen tussen bouwmaterialen



PRODUCTBESCHRIJVING

Rugvulling uit PE-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedteverhouding

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Rugvulling voor voegen tussen bouwmaterialen
Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
Voorkomt driepuntshechting van de kit
Waterbestendig
Toepasbaar op plaatsen met een hoge water- en/of mechanische belasting

APPLICATIES

Zwaluw Rugvulling dient te worden gebruikt in constructie- en expansievoegen om een juiste voegafmeting te bewerkstelligen en te voorkomen dat de afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten.

Zorg dat de breedte van de voeg in overeenstemming is met de bewegingscapaciteit van gebruikte Zwaluw afdichtingskit.

De diepte van de voeg kan worden berekend aan de hand van de volgende formule: Voegdiepte = (Voegbreedte, gedeeld door 3) + 6.

Zorg dat de diameter van de PU Zwaluw Rugvulling 50% groter is dan de breedte van de voeg tussen de twee ondergronden. Als de voeg 20 mm is, dient de diameter van de Zwaluw Rugvulling Ø30 mm te bedragen. Voor PE Zwaluw Rugvulling geldt dat de diameter 25% groter is dan de breedte van de voeg.

GEBRUIKSMETHODE

GEBRUIKSAANWIJZING

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

REINIGEN

KLEUR(EN)

Grijs

HOUDBAARHEID

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

