



Den Braven

Compress Band 2D

Isolerende en luchtdichte voegband voor binnentoepassing



PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Compress Band 2D is een voorgecomprimeerde en geïmpregneerde multifunctionele voegafdichtende tape, voor het dichten van het luchtdichte functiegebied en voor thermische en akoestische isolatie in het afdichten van de raamvoeg met één enkel product. Het plakband voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een afdichting die luchtdicht en warmte- en geluidsisolerend moet zijn. Voor een goed werkende voeg adviseren we om als regenbarrière de Zwaluw Compress Band BG-1 of een elastische voegafdichtingskit aan te brengen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- 1 product voor luchtdichtheid en thermische isolatie
- Voldoet aan de eisen van BG-R
- Tweekleurig voor makkelijk aanbrengen
- Geluidsisolatie voeg RST

APPLICATIES

Zwaluw Compress Band 2D is een luchtdichte, thermisch en geluidsisolerende dampdoorlatende multifunctionele voegband voor het dichten van o.a. kozijnen.. De meest verschillende voegbreedten en dikten van vensterprofielen kunnen worden afgedicht dankzij de grote verscheidenheid aan breedten en dikten van het plakband. Zwaluw Compress Band 2D voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een afdichting die luchtdicht en warmte- en geluidsisolerend moet zijn. Zwaluw Compress Band 2D is niet bedoeld voor gebruik in expansievoegen in de gevel of voor het afdichten van voegen in het buitenbereik.

GEBRUIKSMETHODE

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur		+5°C to +30°C
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C
Temperatuursbestendigheid		-30°C to +80°C
Brand classificatie		B2
Voeg geluidsisolatie		43 dB; RST,W
Permeability	EN 1026	a = 0,070 m3/h.m EN 1026

Deze waarden zijn typische eigenschappen

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Alle oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

OVERSCHILDERBAARHEID

Zwaluw Compress Band 2D is perfect overschilderbaar met verf op waterbasis en met de meeste twee componenten verven. Synthetische verf kan langzamer drogen. Aanbevolen wordt de compatibiliteit met de verf te testen alvorens deze aan te brengen.

REINIGEN

Oppervlakken kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner.

- Rol
Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail
Pagina

Buitenzijde : Zwart, Binnenzijde: Blauw

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S S1
- EN 15651-3: S XS1
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC



Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot

onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

