



Den Braven

Compressband BG1

Bande étanche à la pluie pour l'extérieur



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Compress Band BG1 est une bande d'étanchéité précomprimée imprégnée à base de mousse polyuréthane dotée d'une mousse souple imprégnée d'une dispersion acrylique, d'adjuvants et d'agents de remplissage. Zwaluw Compressband BG1 est dotée d'une couche adhésive sur un côté. Après application, la bande précomprimée se dilate lentement pour remplir le joint. Comprimée à au moins 30 % de la largeur maximale, la mousse imprégnée garantit une résistance à une pluie battante jusqu'à 600 Pa.

AVANTAGES

- Joint d'isolation acoustique RST, W max. 59 dB
- Pour les joints à usage intensif et les joints d'intersection
- Conductivité thermique $\lambda = 0,0429 \text{ W/mK}$
- Matériaux de construction de classe B1
- Résistance à long terme aux intempéries

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Compressband BG1 est une bande d'étanchéité pré-comprimée imprégnée. La bande est basée sur une mousse de polyuréthane souple imprégnée d'une dispersion acrylique, d'adjuvants et de mastics. Zwaluw Compressband BG1 est adhésive d'un côté. Après l'application, la bande pré-comprimée se dilate lentement pour remplir le joint. À une compression d'au moins 30 % de la largeur maximale, la mousse imprégnée est résistante à la pluie jusqu'à 600 Pa.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+5°C to +30°C
Densité		120-150 kg/m ³
Allongement à la rupture		> 200%
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		- 0°C to +100°C, max. +130°C briefly
Comportement au feu		B1
Isolation phonique des joints		59 dB; RST,W
Perméabilité	EN 1026	$\alpha = 0,2900 \text{ m}^3/\text{h.m}$ (EN 1026)
Valeur Sd		< 0,5 m
Perméabilité des articulations	EN 1027	≤ 900 Pa
Facteur de compression		minimal 20

Ces valeurs sont typiques

PRÉPARATION DE SURFACE

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Nettoyer minutieusement les surfaces à l'aide de Zwaluw Cleaner.

PEINTABLE

Zwaluw Compress Band BG1 peut parfaitement être peint avec des peintures à base d'eau et la plupart des peintures à deux composants. Les peintures synthétiques peuvent sécher plus lentement. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

NETTOYAGE

Les surfaces peuvent être nettoyées à l'aide de Zwaluw Cleaner.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- rouleau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR


• Anthracite

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emission EC1 Plus – very low emission
- BRL 2802
- KOMO
- SKH
- A+ (Eurofins ISO 16000)



SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se

familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



HOTLINE

Smart help +32 9 255 17 17