



Den Braven

Elast-O-Rub®

Mastic polyvalent pour les réparations d'urgence



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Elast-O-Rub® est un mastic polyvalent non reboucheur à base de copolymères blocs styréniques (S-EB-S) qui durcit par évaporation des solvants en un caoutchouc plasto-élastique souple.

AVANTAGES

- Adhère parfaitement sans préparation sur la plupart des matériaux de construction, même dans des conditions humides

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Elast-O-Rub® est un mastic conçu pour les réparations d'urgence et les fissures entre la pierre, le béton et le métal. En outre, il convient également pour colmater les fuites dans les gouttières.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

100% Module		0,5 (N/mm ²)
Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Synthetic rubber
Densité		0,95 g/ml
Dureté shore-A	DIN 53505	25 ± 5
Formation de peau		3-5 minutes (@ +23°C/50% RH)
Résistance à la température		-25°C to +100°C
Rétrécissement		approximately 20%

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application : +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Zwaluw Elast-O-Rub® adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Cartouches
- Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit*

COULEUR

Transparent

DURÉE DE CONSERVATION

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 24 mois en emballage fermé d'origine.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

