



Den Braven

High Tack Easy

Colle universelle à forte adhérence initiale



DESCRIPTION DU PRODUIT

High Tack Easy est un adhésif universel hybride, de qualité professionnelle, facile à appliquer au pistolet, offrant des propriétés d'adhérence instantanées et garantissant un encollage solide après durcissement sous l'influence de l'humidité.

AVANTAGES

- Adhérence initiale immédiate, idéale pour le collage de matériaux de construction légers
- Facile à vaporiser et à appliquer
- Colle universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Adhère parfaitement sans primaire sur la plupart des surfaces, même légèrement humides.
- Faible émission
- Durcissement neutre, pratiquement inodore

DOMAINES D'APPLICATIONS

High Tack Easy a été spécialement conçu en tant que colle universelle pour le collage de nombreux matériaux de construction légers, poreux et non poreux.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Appliquer l'adhésif en « ventilant » par bandes verticales espacées de 10-20 cm. Positionner les matériaux et appuyer fermement dessus afin que l'adhésif conserve une épaisseur minimale de 2-3 mm entre le matériau et

la surface. Ne pas appliquer l'adhésif en points. Un support et/ou un serrage pendant le durcissement peut être nécessaire. Pour d'autres questions, contactez notre service technique.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

100% Module		1,50 N/mm ²
Température d'application		+5°C. to +40°C
Base		Hybrid
Taux d'application	Ø2,5 mm/6,3 bar	20-30 g/min
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50%	1,5 - 2,0 mm/24 hours @ +23°C/50%
Densité		1,59 g/ml
Allongement à la rupture		200%
Fluage	ISO 7390	<2 mm
Résistance au gel pendant le transport		up to -15°C
Dureté shore-A	DIN 53505 3 sec	57
Formation de peau	@ +23°C/50% RH - DBTM 16	10 minutes
Résistance à la température		-40°C to +90°C
Résistance à la traction		1.60 N/mm ²

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le collage de charges lourdes sans l'utilisation de pinces et / ou de support pendant le durcissement
- Ne convient pas aux miroirs
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau
- Ne convient pas pour les joints de dilatation
- Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines)

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5 °C à +40 °C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Cleaner. BOSTIK QMS411 adhère parfaitement à la plupart des supports non poreux sans utilisation d'un primaire. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec un primaire universel. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Blanc, Noir

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker entre +5 °C et +25 °C en milieu ombragé. La durée de conservation est de 18 mois en suivant les recommandations de stockage, dans son emballage d'origine non ouvert.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emission EC1 Plus – very low emission

- M1



SANTÉ / SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations.

Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

