



Den Braven

Spray de laque noire mate

Laque résistante à l'abrasion qui protège les surfaces métalliques exposées aux intempéries



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Laque noire mat est une laque de haute qualité à base de nitrocellulose à séchage rapide. Laque polyvalente pour les voitures, les motos, le bricolage et le ménage. Zwaluw Laque noire mate est une laque spéciale et robuste pour la protection des surfaces métalliques exposées aux intempéries. L'effet laque spéciale assure également une apparence sportive de la voiture qui est non seulement décorative mais favorise également l'embellissement des surfaces rongées par les intempéries.

AVANTAGES

- Laque de haute qualité, à séchage rapide, à base de résines acryliques
- Universel et facile à utiliser
- Adhère au métal, au bois, au béton, au polyester, aux surfaces laquées et apprêtées
- Protège contre la rouille et les éclats de pierre
- Résistant aux intempéries

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Laque Noire Mate est une laque spéciale robuste qui protège les surfaces métalliques exposées aux intempéries. Grâce à son effet laqué spécial, elle peut également être utilisée pour le tuning sportif ou la décoration de voitures et pour embellir les surfaces altérées par les intempéries.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Condition optimale d'utilisation: entre 15 et 25°C.
Dérouiller et dépoussiérer le support. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant env. 2 minutes jusqu'à ce que le bruit des billes de mélange soit audible.
Ensuite pulvériser "en croix" d'une distance de 25 à 30cm en couches d'épaisseur uniformes. Sec à la poussière: après 15 min. Sec au toucher: après 30 min. Durci: après 24 heures.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+16°C to +25°C
Base	Nitro-combi resin
Vitesse de réticulation	24 h
Densité	0.771
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Résistance à la température	-25°C to +80°C
Temps libre	15-20 minutes
Pression à 20°C [bar]	3,8 bar
Pression à 50°C [bar]	7,4 bar
Taux d'extrusion [g/s]	1,5
Plage de température [°C]	-25°C to +80°C
Sans poussière après [min]	35-40 minutes

Ces valeurs sont typiques

NETTOYAGE

Les surfaces doivent être propres et sèches et exemptes de graisse, de rouille et de particules non-adhérentes. Utiliser un primaire antirouille comme couche d'apprêt.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Noir Mat

DURÉE DE CONSERVATION

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexacititudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

