



Den Braven

Lakspray Zwart Mat

Sterke slijtvaste lak die metaaloppervlakken die blootgesteld worden aan weersinvloeden beschermt.



PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Lakspray Zwart Mat is een hoogwaardige en sneldrogende lak op basis van acrylharsen. Het is een veelzijdige lak voor auto's, motorfietsen, hobby en huishouden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Hoogwaardige, sneldrogende lak op basis van acrylharsen
- Universeel en eenvoudig in gebruik
- Hecht op metaal, hout, beton, polyester, gelakte en gegrondverfde ondergrond
- Beschermst tegen roest en steenslag
- Bestand tegen alle weersinvloeden

APPLICATIES

Zwaluw Lakspray Zwart mat is een sterke slijtvaste speciaallak ter bescherming van metaaloppervlakken die zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Kan door zijn speciale lakeffecten ook ingezet worden als sportieve tuning of decoratie van auto's en ter verfraaiing van verweerde oppervlakken.

GEBRUIKSMETHODE

Optimale verwerkingstemperatuur: 16-25°C. Ondergrond ruw en vrij van roest en stof maken. Spuitbus, vanaf het moment dat de mengkogels te horen zijn, ongeveer twee

minuten intensief schudden. Daarna vanaf ca. 25-30 cm kruiselings in gelijke laagdikten aanbrengen. Stofdroog: na 15 min. Tastdroog: na 30 min. Uitgehard: na 24 uur.

GEBRUIKSAANWIJZING

Optimale verwerkingstemperatuur: 16-25°C. Ondergrond ruw en vrij van roest en stof maken. Spuitbus, vanaf het moment dat de mengkogels te horen zijn, ongeveer twee minuten intensief schudden. Daarna vanaf ca. 25-30 cm kruiselings in gelijke laagdikten aanbrengen. Stofdroog: na 15 min. Tastdroog: na 30 min. Uitgehard: na 24 uur.

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur	+16°C to +25°C
Basis	Nitro-combi resin
Uithardingstijd	24 h
Dichtheid	0.771
Vorstbestendigheid gedurende transport	Up to -15°C
Temperatuursbestendigheid	-25°C to +80°C
Kleevrij tijd	15-20 minutes
Pressure at 20°C [bar]	3,8 bar
Pressure at 50°C [bar]	7,4 bar
Extrusie waarde	1,5
Temperature range [°C]	-25°C to +80°C
Dust free after [min]	35-40 minutes

Deze waarden zijn typische eigenschappen

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van vet, roest en losse deeltjes. Gebruik indien nodig een roestprimer als basiscoating

REINIGEN

VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Blik
Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

KLEUR(EN)

Matzwart

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



HOTLINE

Smart help +31 162 491 000