



Den Braven

# Montagefix-N

Colle de montage monocomposante, à base de néoprène, à durcissement rapide



moins doit être poreuse. Ne pas appliquer en points.

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

<b>Température d'application</b>		+5°C to +25°C
<b>Base</b>		Polychloroprene
<b>Densité</b>		1,10 g/ml
<b>Résistance au gel pendant le transport</b>		Up to -15°C
<b>Heure d'ouverture</b>	@ +23°C / 50% RH	12 minutes
<b>Résistance à la température</b>		-30°C to +90°C
<b>Usage</b>		10m per (6 mm bead)
<b>Résistance à la traction</b>		0,50 N/mm²

Ces valeurs sont typiques

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Montagefix-N est une colle de construction polyvalente à base de caoutchouc néoprène. La colle durcit par évaporation des solvants et forme un joint fort, durable, résistant à l'humidité et souple. Zwaluw Montagefix-N ne contient pas de toluène.

## AVANTAGES

- Convient aux supports poreux et non poreux
- Adhère à pratiquement tous les matériaux de construction courants

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Montagefix-N a été développé pour le collage des plinthes, des panneaux, des panneaux agglomérés, des PVC non plastifiés, de tous les types de bois, des métaux et des céramiques sur la maçonnerie, le béton et la pierre.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Appliquer l'adhésif de manière égale en bandes. Le matériau doit être appliqué en appuyant fortement. Pour un collage plus rapide, coller les deux parties ensemble puis les séparer. Laisser sécher pendant 5 minutes puis procéder à l'assemblage final. Il peut être nécessaire de maintenir l'assemblage pendant 24 heures maximum. Pour de meilleurs résultats, une des deux surfaces au

## RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

## PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application: +5°C à +25°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Zwaluw Montagefix-N adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Retirer la peinture sur les surfaces de collage. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

## NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

## DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Poches
- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

## **COULEUR**

Jaune

## **DURÉE DE CONSERVATION**

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

## **SANTE / SECURITE**

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

## **GARANTIE**

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

## **DISCLAIMER**

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexacititudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

