NON POROUS SURFACE PRIMER

HECHTINGSVERBETERAAR VOOR NIET POREUZE SUBSTRATEN

EIGENSCHAPPEN

- Snelle droogtijd; circa 5 minuten.
- De droogtijd kan echter variëren, want deze is afhankelijk van het type ondergrond. - UV traceerbaar

PRODUCTBESCHRIJVING

Non Porous Surface Primer is een éénstaps voorbehandeling om de hechting van diverse elastische lijm en afdichtingsproducten op gesloten ondergronden te verbeteren. Raadpleeg het technisch informatieblad van de betreffende producten voor meer informatie.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Sneldrogend
- Oppervlaktevoorbereiding in één stap
- Gebruiksvriendelijke verwerking
- Zuinig in gebruik

APPLICATIES

Voorbehandelen van oppervlakken van glad aluminium, staal, koper en messing. Voorbehandelen van de meest gangbare gepoedercoate metalen*. Voorbehandelen van gelakte metalen. Voorbehandelen van de meest gangbare ondergronden van polyester (GVK). Voorbehandelen van ABS, PVC en andere kunststoffen/composiets*.
*Test hechting vooraf voor volledige zekerheid.

Non Porous Surface Primer – 2026, 13 August

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Houd de verpakking gesloten tot het moment van gebruik. Blik goed schudden voor gebruik. Gebruik Non Porous Surface Primer niet rechtstreeks uit de originele verpakking. Non Porous Surface Primer is een oppervlakte-activator en de aangebrachte laag mag niet te dik zijn. Bevochtig een schone, kleurloze en pluisvrije doek of een stuk tissuepapier met Non Porous Surface Primer en neem het oppervlak af. Het oppervlak is dan in één stap zowel gereinigd als voorbehandeld. Omdat oplosmiddelen moeten verdampen, moet een droogtijd van ca. 5 minuten (bij 23 °C/50% RH) worden aangehouden alvorens de kit of lijm aan te brengen. Het beste resultaat wordt verkregen als de lijm of kit binnen 6 uur na behandeling met Non Porous Surface Primer wordt aangebracht. Breng nooit meer dan één laag Non Porous Surface Primer aan. Na gebruik ongebruikte primer niet terug gieten in het blik. Blik goed sluiten na gebruik. Vermijd contact met het voorbehandelde oppervlak, want besmetting/verontreiniging kan de hechting nadelig beïnvloeden.

Opmerking: Sterk verontreinigde oppervlakken moeten eerst worden schoongemaakt met Universal and Residue Cleaner of Ultra Cleaner voordat Non Porous Surface Primer wordt aangebracht.De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Houd de verpakking gesloten tot het moment van gebruik. Blik goed schudden voor gebruik. Gebruik Non Porous Surface Primer niet rechtstreeks uit de originele verpakking. Non Porous Surface Primer is een oppervlakte-activator en de aangebrachte laag mag niet te dik zijn. Bevochtig een schone, kleurloze en pluisvrije doek of een stuk tissuepapier met Non Porous Surface Primer en neem het oppervlak af. Het oppervlak is dan in één stap zowel gereinigd als voorbehandeld. Omdat oplosmiddelen moeten verdampen, moet een droogtijd van ca. 5 minuten (bij 23 °C/50% RH) worden aangehouden alvorens de kit of lijm aan te brengen. Het beste resultaat wordt verkregen als de lijm of kit binnen 6 uur na behandeling met Non Porous Surface Primer wordt aangebracht. Breng nooit meer dan één laag Non Porous Surface Primer aan. Na gebruik ongebruikte primer niet terug gieten in het blik. Blik goed sluiten na gebruik. Vermijd contact met het voorbehandelde oppervlak, want besmetting/verontreiniging kan de hechting nadelig beïnvloeden.
Opmerking: Sterk verontreinigde oppervlakken moeten eerst worden schoongemaakt met Universal and Residue Cleaner of Ultra Cleaner voordat Non Porous Surface Primer wordt aangebracht.

PRODUCT CHARACTERSTICS TABLE

Verwerkingstem-peratuur		+5 tot +30 °C
Kleur		Transparant
Droogtijd		5 minute
Drogestofgehalte	1 uur bij 70°C	<1 %
Soortelijk gewicht		0,79 g/ml
Substantie		Vloeibaar
UV traceerbaar		365nm
Vlampunt		12 °C

REINIGEN

Niet uitgeharde primerresten kunnen direct verwijderd worden met Universal and Residu Cleaner. Uitgeharde primer kan enkel mechanisch verwijderd worden

HOUDBAARHEID

Non Porous Surface Primer kan ongeopend 12 maanden worden opgeslagen in een droge, geventileerde ruimte met een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
30627399	8711595229913	500 ml	Transparant	6 stuks

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.