

POROUS SURFACE PRIMER QUICK

PRIMER VOOR POREUZE ONDERGRONDEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Porous Surface Primer Quick is een transparant vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze ondergronden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Voor poreuze ondergronden
- Verbeterd hechting van lijmen en kitten
- Snelle droging

APPLICATIES

Voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (bak- and natuur)steen, beton, gasbeton en gips

EIGENSCHAPPEN

Essentieel om een duurzame hechting te verkrijgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond: De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Vorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schoon glas, blik of verfrolbak als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Primer blik direct goed afsluiten. De beste hechting wordt bereikt, wanneer de verlijmingen of afdichtingen binnen 6 uur na droging van de primer worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer primer dan binnen 6 uur volledig kan worden afgewerkt. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreeken oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. De primer niet aanbrengen bij zeer hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij dichte mist.

Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met een schone kwast of schone kortharige velvetbrush roller. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. (Hoewel de primer transparant is en niet verkleurt, kan een aangebrachte primerlaag toch zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat de primer behalve op de hechtvlakken ook op de zichtzijde komt, dient men vooraf at te plakken. Bij zeer sterk zuigende ondergronden is eventueel, 60 tot 90 minuten na het aanbrengen van de eerste laag, een tweede behandeling nodig.

HOUDBAARHEID

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 12 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking.

TECHNISCHE DATA

Drogestofgehalte		40 %
Vlampunt		<21 °C
Soortelijk gewicht		0,95 g/ml
Droogtijd	@ +20°C/50% RH	60 minuten
Verwerkingstemperatuur		+5 tot +30 °C

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
30627410	8711595229951	500ml	transparant	6 stuks

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.