

POROUS SURFACE PRIMER

PRIMER VOOR POREUZE ONDERGRONDEN



GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond: De ondergrond dient schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Vorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schone verfrolbak als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Verpakking direct goed afsluiten. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreeken oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. De primer niet aanbrengen bij zeer hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij dichte mist en tevens niet bij neerslag/regendreiging.

Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met een schone kortharige velvetbrush roller. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De aangebrachte primerlaag is zichtbaar. Voorkom dat de primer behalve op de hechtvlakken ook op de zichtzijde komt, door vooraf af te plakken.

PRODUCTBESCHRIJVING

Porous Surface Primer is een vloeibaar oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van lijmen en kitten op poreuze ondergronden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Verbetert de hechting van lijmen en kitten
- Oplosmiddelvrij
- Voor poreuze ondergronden
- Bindt en versterkt het oppervlak
- Werkt ook als vochtscherm

APPLICATIES

Essentiële voorbehandeling om een duurzame hechting te verkrijgen op poreuze ondergronden, zoals beton, cement, (natuur)steen, hout.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Droogtijd minimaal 2 uur

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met Gun and PU Cleaner worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

HOUDBAARHEID

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.

TECHNISCHE DATA

Basis		Polyurethaan
Soortelijk gewicht		c.a. 1,2 g/ml
Droogtijd	@ +20°C/50% RH	120 minuten
Verwerkingstemperatuur		+5 tot +30 °C

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpak- king	Kleur	Doos
306274- 00	87115952299 37	1 liter	Transparant Bruin	6 stuks

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.