



Den Braven

Roofplast®

Mastic bitumineux monocomposant



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application	+5°C to +40°C	
Base	Bitumen	
Densité	1,30 g/ml	
Fluage	< 3 mm (ISO 7390)	
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C	
Formation de peau	(@23°C/50% RH)	> 15 hours
Résistance à la température	-20°C to +80°C	

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA et PTFE

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Cleaner. Supports à nettoyer de toutes les particules. Les supports non-poreux n'ont pas besoin d'être absolument secs. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes.

COULEUR

- Noir

DURÉE DE CONSERVATION

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Roofplast® est un mastic à base de bitume monocomposant qui durcit en un joint plastique par évaporation du solvant.

AVANTAGES

- Adhère aux supports humides
- Durcit en un mastic plastique
- Durcit en un mastic plastique

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Roofplast® a été conçu pour assurer l'étanchéité aux intempéries et à l'eau des raccordements et des traverses. Utilisable comme colle à froid pour coller les bardeaux et pour effectuer des réparations sur les toits, les gouttières, les cheminées, etc.

SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

