



Den Braven

# Roestbeschermer

Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie



## PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Roestbeschermer biedt metalen een duurzame bescherming tegen corrosie en dient als universele primer voor lakken. Kan aangebracht worden op vastzittend roest. Zwaluw Roestbeschermer bestaat uit een combinatie van anti-roestpigment en binders. Hierdoor is het product niet alleen in te zetten als beschermer tegen roest, maar voorkomt het ook additionele corrosie van roestige ondergronden.

## BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Gladde, niet poreuze, en slijtvaste bescherm laag
- Corrosie- en temperatuurbestendig (kortstondig 140°C)- Bestand tegen water, zout water, benzine en de meeste agressieve chemische stoffen
- Lood-, gif- en zuurvrij- Breed inzetbaar

## APPLICATIES

Motorvoertuigfabrieken: coaten en repareren van carrosseriedelen, dwarsbalken, holten, koetswerken, aanhangers, opbouwcarrosserieën enz. Bouw- en constructiebedrijven en overheidsbedrijven: bouw machines, mijnbouw machines, brugconstructies, spoorwegen, elektriciteitscentrales, gascentrales, hekwerkbouw en grote machines. De meest uiteenlopende industriebedrijven: tankbouw, ferrometalen, garagepoorten, tuinbouw, kantinekeukens en grote wasserettes, airconditioners, constructies met stalen dwarsbalken, constructiestaalwerken, brandstofdepots, frames, enz.

## GEBRUIKSMETHODE

## GEBRUIKSAANWIJZING

Ideale verwerkingstemperatuur 16°C–25°C. Schud de bus stevig voor ongeveer 3 minuten (de metalen kogels zijn nu duidelijk hoorbaar). Kruislings aanbrengen vanaf ongeveer 25–30 cm. Oppervlakte is droog na ongeveer 15 minuten (bij 20°C) en na 24 uur compleet droog waarna het overschilderd kan worden met vele verven en lakken (resultaat vooraf testen).

## EXTRA INFORMATIE

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Applicatie temperatuur</b>                 | +16°C to +25°C |
| <b>Basis</b>                                  | Alkyd-resin    |
| <b>Uithardingstijd</b>                        | 24 hours       |
| <b>Dichtheid</b>                              | 0.824          |
| <b>Vorstbestendigheid gedurende transport</b> | Up to -15°C    |
| <b>Kleevrij tijd</b>                          | 35–40 minutes  |
| <b>Pressure at 20°C [bar]</b>                 | 3.7            |
| <b>Pressure at 50°C [bar]</b>                 | 7.3            |
| <b>Extrusie waarde</b>                        | 1.5            |
| <b>Temperature range [°C]</b>                 | -25°C to +80°C |
| <b>Dust free after [min]</b>                  | 70             |

Deze waarden zijn typische eigenschappen

## OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van vet, roest en losse deeltjes.

## REINIGEN

## VERPAKKINGBESCHRIJVING

Blik

## KLEUR(EN)

Rood Bruin

## HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

## WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

## DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

