



Den Braven

Silicone-NO + Sanitary



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Silicone NO + Sanitary est un mastic de silicone neutre polyvalent pour les joints sanitaires, de construction, de vitrage et de façade, qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

AVANTAGES

Durcissement neutre, pratiquement sans odeur
Finition semi-mate
Collage parfait sans apprêt sur la plupart des supports
Excellente résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries
Résistant aux moisissures
Non corrosif pour les métaux

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Silicone NO+Sanitary a été spécialement conçu pour le scellement à élasticité durable des joints de raccordement et de dilatation dans le béton, la brique, les façades-rideaux, les systèmes de vitrage (1), les cuisines, les salles de bains, les cabines de douches et pour les applications industrielles.

Remarque (1) La compatibilité avec les joints de bordure d'un verre isolant ne peut pas être garantie, car les composants du mastic pour les bords d'un verre isolant peuvent être différents ou modifiés par le fabricant du verre isolant. Les conseils concernant la compatibilité des mastics de vitrage sur les joints de bordure d'un verre isolant sont basés sur l'expérience et ne sont donc pas garantis

MÉTHODE D'UTILISATION

Un joint aux dimensions correctes peut absorber les mouvements entre les matériaux de construction. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur pour une largeur de joint maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour des largeurs de joints supérieures à 10 mm, la profondeur est égale à la largeur divisée par 3 plus 6 mm. Pour de plus amples informations, consulter le bulletin technique Dimensions des joints dans la base de connaissances sur notre site Web www.denbraven.com

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

100% Module	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Température d'application		+5°C to +40°C
Base		2-Pentanone Oxime
Taux d'application	@ Ø3 mm/6,3 bar	170 g/min
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	
Densité		1,22 g/ml
Allongement à la rupture		700%
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Capacité de mouvement		25%
Dureté shore-A	DIN 53505	19
Formation de peau	+23°C/50% RH (DBTM 16)	8-9 minutes
Résistance à la température		-50°C to +120°C
Résistance à la traction		1,30 N/mm ²

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses. La décoloration peut se produire dans des endroits sombres et par contact avec des produits chimiques

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application : +5°C à +40°C (environnement et supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les Surfaces avec Glass & Ceramics cleaner . Zwaluw Silicone NO+ Sanitary adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Porous substrate primer quickl. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Utiliser Finisher pour lisser les joints. Silicone neutre pour joints sanitaires, de vitrage et de façade

MISE EN PEINTURE

Zwaluw Silicone NO+Sanitary ne peut pas être peint. Il est recommandé de recouvrir les bords du joint de Masking Tape pour éviter que les surfaces devant être peintes ne soient contaminées par le silicone.

NETTOYAGE


Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement.

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre + 5°C et + 25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS2
- Emission EC1 Plus – very low emission
- M1
- Indoor Air Comfort Gold®
- BREEAM International Compliant
- ISEGA
- E1 EN 717-1S
- SNJF FG25E
- A+ French VOC Regulation



SANTÉ / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et sont fournies uniquement à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une assurance de propriétés ou de performances spécifiques. Il incombe exclusivement au client de vérifier l'adéquation, la conformité et la pertinence du produit pour l'application prévue, y compris la réalisation d'essais dans les conditions réelles d'utilisation. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d'effectuer des essais suffisants avant toute mise en œuvre définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte, dommage ou dépense résultant d'une utilisation incorrecte, d'une application inappropriée ou d'une confiance accordée aux informations fournies, sauf accord écrit contraire.



HOTLINE

Smart help +32 9 255 17 17