



Den Braven

Ultra High Tack

L'adhésif numéro un à la plus forte adhérence initiale



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Ultra High Tack est un adhésif non tachant professionnel, de haute qualité, à prise extrêmement forte, reposant sur une technologie hybride qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable..

AVANTAGES

- Adhérence initiale très élevée
- Convient pour les supports poreux, tels que la pierre naturelle, sans risque de taches- Colle les matériaux lourds sans fixation
- Résistance finale et mécanique élevée- Durablement élastique
- Durcissement neutre- Sans isocyanates, phthalates ni solvants
- Pour surfaces poreuses, pas de tache ou de risque de décoloration sur la pierre naturelle
 - Adhérence des matériaux lourds sans fixation
- Résistance mécanique et résistance finale élevées
 - Élasticité permanente
- Durcissement neutre
 - Sans isocyanates, silicone et solvants

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Ultra High Tack a été spécialement conçu en tant que colle universelle offrant l'adhérence la plus élevée. Il peut également être utilisé avec quasiment tout matériau de construction poreux, telle que la pierre naturelle, où le risque de tache est exclu !

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Appliquer l'adhésif avec l'embout en V fourni en « ventilant » par bandes verticales espacées de 10-20 cm. Positionner les matériaux et bien appuyer pour que l'épaisseur de l'adhésif soit au moins de 2-3 mm entre le matériau et la surface. Ne pas appliquer l'adhésif en points. Du fait de la forte robustesse initiale, l'utilisation d'un support pendant le durcissement n'est habituellement pas nécessaire. Pour d'autres questions, contacter notre service technique.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

100% Module	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²
Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Hybrid
Taux d'application	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	
Densité		1,54 g/ml
Allongement à la rupture		400%
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Dureté shore-A	DIN 53505 3 sec.	56
Formation de peau	DBTM 16	10 minutes.@ +23°C/50% RH
Résistance à la température		-40°C to +90°C
Résistance à la traction		2.20 N/mm ²

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne convient pas pour la charge d'eau continu
- Ne convient pas pour les joints de dilatation,
- Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines)

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). En raison de la structure de Zwaluw Ultra High Tack, il est recommandé d'utiliser un pistolet à calfeutrer avec la bonne transmission associée à l'embout en V. Tous les supports doivent être solides, propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Zwaluw Ultra High Tack adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Zwaluw Primer. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Utiliser Zwaluw Finisher pour lisser les joints.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

COULEUR

Blanc

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre + 5°C et + 25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emission EC1 Plus – very low emission



SANTÉ / SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et sont fournies uniquement à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une assurance de propriétés ou de performances spécifiques. Il incombe exclusivement au client de vérifier l'adéquation, la conformité et la pertinence du produit pour l'application prévue, y compris la réalisation d'essais dans les conditions réelles d'utilisation. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d'effectuer des essais suffisants avant toute mise en œuvre définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte, dommage ou dépense résultant d'une utilisation incorrecte, d'une application inappropriée ou d'une confiance accordée aux informations fournies, sauf accord écrit contraire.

