



Den Braven

Zink Spray

Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen



PRODUCTBESCHRIJVING

Zwaluw Zink Spray is langdurige corrosie bescherming voor metalen. Hecht op vrijwel alle metalen, heeft een gladde doordringende film laag. Kan gebruikt worden bij puntlassen en is hitte bestendig tot 500°C.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en zink-verbindingen
- Uitstekende hechting op bijna alle metalen
- Sneldrogende, gladde en poriënvrije bescherm laag
- Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)
- Overschilderbaar

APPLICATIES

Zwaluw Zink Spray is geschikt voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen. Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan de carrosserie.

GEBRUIKSMETHODE

GEBRUIKSAANWIJZING

Optimale verwerkingstemperatuur 16-25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evt. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf ca. 20-30 cm kruiselings opspuiten. Stofdroog: na 5-7 min. Tastdroog: na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

EXTRA INFORMATIE

Applicatie temperatuur	+16°C to +25°C
Basis	Epoxy ester
Uithardingstijd	24 hours
Dichtheid	0.927
Vorstbestendigheid gedurende transport	Up to -15°C
Kleevrij tijd	60 minutes
Pressure at 20°C [bar]	4.0
Pressure at 50°C [bar]	7.7
Extrusie waarde	3.4
Temperature range [°C]	-50°C to +500°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

REINIGEN

VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

KLEUR(EN)

Aluminium

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



HOTLINE

Smart help +31 162 491 000