



Den Braven

Acryl Easy

Mastic acrylique rapidement recouvrable avec technologie anti-fissures



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zwaluw Acryl Easy est un mastic acrylique de haute qualité qui peut être recouvert presque immédiatement par la plupart des peintures à base d'eau ou synthétiques. Il empêche la formation de fissures et la décoloration. Zwaluw Acryl Easy est conforme aux réglementations COV les plus strictes en vigueur, notamment aux exigences « Indoor Air Comfort Gold ».

AVANTAGES

- Faible teneur en COV et sans phtalates
- Compatible avec les enduits les plus courants à base d'eau et synthétiques
- Peut être recouvert rapidement
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports (même légèrement humides)
- Facile à appliquer et à nettoyer

DOMAINES D'APPLICATIONS

Zwaluw Acryl Easy a été spécialement conçu comme un produit de finition haut de gamme offrant une excellente aptitude à la peinture, destiné à colmater les joints de raccordement entre les murs, les plafonds, les plinthes, le béton et la maçonnerie et/ou à combler les fissures, les trous de vis et de clous dans les murs et plafonds en bois, en plâtre, plâtre, de la maçonnerie, du béton et de la plupart des supports de construction disponibles sur le marché.

MÉTHODE D'UTILISATION

Zwaluw Acryl Easy est destiné à un usage intérieur. Appliquer à l'aide d'un pistolet à mastic professionnel. Après l'application, lisser le mastic dans les 8 minutes. Si nécessaire, utiliser une spatule imbibée d'eau. Les joints peuvent être peints après environ 20 minutes. Toujours tester au préalable la compatibilité avec la peinture. Attention : un temps froid et/ou humide peut ralentir, voire empêcher le séchage. Zwaluw Acryl Easy présente une excellente adhérence sur de nombreux supports, y compris les supports absorbants tels que le béton, le crépi, le ciment, les plaques de plâtre ou la brique. Pour les supports très poreux, il est recommandé d'appliquer au préalable une couche d'apprêt composée d'un mélange d'une part de Zwaluw Acryl Easy pour deux parts d'eau. Toujours tester l'adhérence au préalable. Non corrosif lorsqu'il est utilisé sur des métaux.

Un joint aux dimensions appropriées est capable d'absorber les mouvements des matériaux de construction adjacents. La profondeur du joint doit toujours être proportionnelle à sa largeur. En règle générale, le rapport profondeur/largeur du joint est de 1:1 pour une largeur de joint inférieure ou égale à 10 mm, avec un minimum de 5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour les joints de plus de 10 mm de largeur, la profondeur du joint correspond à la largeur du joint divisée par 3, plus 6 mm.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Zwaluw Acryl Easy est adapté à une utilisation en intérieur. Appliquer avec un pistolet à mastic professionnel. Après application, lisser le mastic dans les 8 minutes. Utiliser, si nécessaire, une spatule trempée dans l'eau. Les joints peuvent être peints après environ 20 minutes. Tester toujours la recouvrabilité au

préalable.

Attention : le temps froid et/ou humide peut ralentir voire empêcher le séchage.
Zwaluw Acryl Easy présente une excellente adhérence sur de nombreux supports, y compris sur des supports absorbants tels que le béton, les enduits, le ciment, les plaques de plâtre ou les briques. Pour les supports très poreux, il est recommandé d'apprêter le support au préalable avec un mélange de 1 partie de Zwaluw Acryl Easy et de 2 parties d'eau

Tester toujours l'adhérence au préalable. Non corrosif en utilisation sur métaux.

Un joint aux dimensions correctes est capable d'absorber les mouvements des matériaux de construction adjacents. La profondeur du joint doit toujours être proportionnelle à la largeur du joint. Règle générale : le rapport profondeur:largeur du joint est de 1:1 jusqu'à une largeur de joint de 10 mm, avec un minimum de 5 mm de largeur et de profondeur. Pour les joints de plus de 10 mm de largeur, la profondeur du joint est égale à la largeur du joint divisée par 3, plus 6 mm.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Acrylic sealant
Taux d'application	@ Ø3 mm/4 bar	1800 g/min
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	2 mm par 24 heures
Densité	ISO 1183-1	1,70 - 1,76*
Allongement à la rupture	DIN 53504, échantillon en forme de haltère S2	120%*
Fluage	ISO7390	< 2 mm
Résistance au gel pendant le transport		Not resistant
Dureté shore-A	DIN 53505 / ISO 868	70- 80*
Formation de peau	DBTM 16 (internal test method)	10 minutes @ 23°C/50% RH
Résistance à la traction	DIN 53504, échantillon en forme de dumbbell S2	2,2 MPa*

* En fonction de la dimension du cordon.

RESTRICTIONS

- Non adapté à une exposition continue à l'eau.
- Non adapté aux substrats en PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et bitumineux.
- Non adapté à une application extérieure.

PRÉPARATION DE SURFACE

Température d'application : de +5 °C à +40 °C (pour l'environnement et les supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de graisse et de poussière. Éliminez toutes les particules non adhérentes des supports. Si nécessaire, finissez le joint de mastic et lissez-le à l'eau.

MISE EN PEINTURE

Dans de nombreux cas, Zwaluw Acryl Easy peut être recouvert dès 20 minutes avec la plupart des peintures acryliques et synthétiques. Le délai après application à partir duquel le mastic peut être recouvert dépend toutefois de certaines conditions, telles que la température, l'humidité de l'air et les dimensions du joint de mastic.

Le mastic doit être suffisamment dur pour ne pas être endommagé par le pinceau ou le rouleau lors de la peinture. Toujours tester au préalable la compatibilité avec la peinture.

NETTOYAGE

Le produit non encore durci et les outils peuvent être nettoyés à l'eau ou à l'aide de lingettes nettoyantes Bostik. Une fois durci, le produit ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques. Les mains peuvent être lavées à l'eau et au savon.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

Cartouches de 310 ml

DURÉE DE CONSERVATION

Conservez jusqu'à 18 mois lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un endroit sec entre +5°C et +25°C. Éloignez-le de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à 50°C. Ne percez pas et ne brûlez pas, même après utilisation. Évitez d'appliquer près de flammes nues ou d'objets en combustion. Bien que le mastic inclue une protection avancée contre le gel, évitez de l'exposer à un gel sévère ou prolongé.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emission EC1 Plus – very low emission
- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-INT



SANTE / SECURITE

La fiche de données de sécurité du produit doit être lue et comprise avant utilisation. Elle est disponible dans votre langue sur <https://bostikds.thewerco.com/>

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et sont fournies uniquement à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une assurance de propriétés ou de performances spécifiques. Il incombe exclusivement au client de vérifier l'adéquation, la conformité et la pertinence du produit pour l'application prévue, y compris la réalisation d'essais dans les conditions réelles d'utilisation. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d'effectuer des essais suffisants avant toute mise en œuvre définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte, dommage ou dépense résultant d'une utilisation incorrecte, d'une application inappropriée ou d'une confiance accordée aux informations fournies, sauf accord écrit contraire.